

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN FRIO DE SECADO RÁPIDO, MARCA BACHE MIX, PARA LA REPARACIÓN INSTÁNTANEA DE ÁREAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO, BACHES, JUNTAS Y GRIETAS.

LA MEZCLA ES UNIFORME QUE NO REQUIERE CALENTARSE NI REVOLVERSE CON OTRAS SUSTANCIAS ANTES DE USARSE, DISEÑADA PARA APLICARSE A TEMPERATURAS DE -40°C A 75°C , LA MEZCLA ESTA COMPUESTA DE PIEDRA DE $\frac{1}{4}$ " A FINOS Y POLVO DE PIEDRA DE MATERIAL PETREO CLASIFICADO Y COMO AGLUTINANTE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS QUE CONTIENEN UN MÍNIMO DEL 80% EN VOLUMEN DE RESIDUOS DE LA DESTILACIÓN HASTA 360°C , SEGÚN ASTM-D-86 Y COMO MÁXIMO EL 1% DE CONTENIDO DE AGUA POR DESTILACIÓN.

1. ENVASADO EN SACO DE POLIETILENO DE 25 KGS, LITOGRAFIA IMPRESA, INDICANDO EL PROCEDIMIENTO DE LA CORRECTA APLICACIÓN Y USO DEL MATERIAL.
2. GARANTIA DE 6 MESES DE ALMACENAJE, SIN PERDER SUS PROPIEDADES FÍSICAS Y UN AÑO DE GARANTÍA EN BACHES REPARADOS POR EFECTOS DE AGRIETAMIENTOS Y/O DESPRENDIMIENTO.
3. RENDIMIENTO APROXIMADO POR SACO DE 25 KG =
0.64 M x 0.64 M x 0.038 CMS DE ESPESOR.